

Metallic gasket

Patent Number: EP0757195
Publication date: 1997-02-05
Inventor(s): ERNST EBERHARD DR (DE); LOENNE KLAUS DIPL-ING (DE); MAJEWSKI KLAUS-PETER DIPL-ING (DE)
Applicant(s): PAYEN GOETZE GMBH (DE); KREBSOEGE SINTERHOLDING GMBH (DE)
Requested Patent: ☐ EP0757195, B1
Application Number: EP19960104763 19960326
Priority Number (s): DE19951028031 19950731
IPC Classification: F16J15/08
EC Classification: F16J15/08C2
Equivalents: ☐ DE19528031, JP9119524
Cited patent(s): EP0465268; US5205566; DE4120706

Abstract

The seal has through-holes and added layers (3) of compression-resistant material onto at least one of the metal plates. The layers of sinterable material applied in a fluid state onto at least one of the metal plates (1) consist of a metal powder or metal alloy powder mixed with a bonding agent. The mixture is sintered after the bonding agent has been dried and removed. the bonding agent contains additives promoting sintering. The sinterable material consists of a metal powder in a mixture of a bonding agent and viscous solvent.

Data supplied from the esp@cenet database - I2



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 757 195 B1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
07.06.2000 Patentblatt 2000/23

(51) Int Cl.7: **F16J 15/08**

(21) Anmeldenummer: **96104763.6**

(22) Anmeldetag: **26.03.1996**

(54) Verfahren zur Herstellung einer Flachdichtung aus Metall

Metallic gasket production method

Méthode de fabrication d'un joint plat métallique

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

(30) Priorität: **31.07.1995 DE 19528031**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
05.02.1997 Patentblatt 1997/06

(73) Patentinhaber:
• **Federal-Mogul Sealing Systems GmbH**
57562 Herdorf (DE)
• **GKN Sinter Metals Service GmbH**
42477 Radevormwald (DE)

(72) Erfinder:

- **Ernst, Eberhard, Dr.**
42857 Remscheid (DE)
- **Majewski, Klaus-Peter, Dipl.-Ing.**
51399 Burscheid (DE)
- **Lönne, Klaus, Dipl.-Ing.**
51399 Burscheid (DE)

(56) Entgegenhaltungen:

EP-A- 0 369 033
DE-A- 4 120 706

EP-A- 0 465 268
US-A- 5 205 566

EP 0 757 195 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer ein- oder mehrtagigen Flachdichtung aus Metall, wie insbesondere einer Zylinderkopfdichtung oder einer Auspufflanschdichtung für Verbrennungskraftmaschinen mit Durchgangsöffnungen und Auflagen aus druckfestem Material auf mindestens einer Metallplatte zum Erzielen einer hohen Dichtpressung und damit einer hohen Abdichtwirkung in definierten Bereichen, wobei die Auflagen aus druckfestem Material auf mindestens einer Metallplatte durch Sintern geformt werden.

[0002] Flachdichtungen, wie insbesondere Zylinderkopfdichtungen für Verbrennungskraftmaschinen werden in vielen Fällen aus Metallplatten hergestellt, wobei die Dichtung einlagig aus einer Metallplatte oder mehrlagig aus mehreren aufeinanderlegenden Metallplatten bestehen kann. Zur Verbesserung der Abdichtwirkung ist es üblich die Bereiche vor allem rund um die Durchgangsöffnungen auf mindestens einer Metallplatte zu profilieren, indem man die Metallplatten im Siebdruckverfahren mit Auflagen aus Kunstharzen oder Elastomeren versieht oder indem man die Metallplatten sickt oder an den Öffnungsrändern umfaltet, Stopperauflagen auflegt oder aufschweißt.

[0003] In einigen Anwendungsfällen, zum Beispiel zur Abdichtung der Verbrennungsgase ist es erforderlich zur Erhöhung der Abdichtwirkung mit hohen Dichtungsdrücken zu arbeiten. Elastomere Auflagen oder Auflagen aus Kunstharzen sind dafür nicht ausreichend druckfest, auch wenn sie wie aus der US-PS 3 794 333 bekannt, aus gefüllten Epoxidharzen bestehen. Sicken alleine in den Metallblechen sind in vielen Fällen nicht ausreichend, um eine geeignete Abdichtung zu erzeugen. Auf der Metallplatte aufliegende Metallblechringe oder Umfaltungen der Öffnungsränder lassen sich bei den meist erforderlichen Auflagendicken unter 0,1 mm nach der bestehenden Technologie nur aufwendig und mit hohen Kosten herstellen und montieren.

[0004] Aus der EP 0465268 A1 ist ein thermisches Spritzverfahren zur Herstellung von druckfesten Auflagen zu entnehmen. Durch das beschriebene Flamm-spritzverfahren wird die Oberfläche der Auflagen porös, so daß die Dichtfunktion an diesen Stellen nicht gegeben ist. Überdies ist es schwierig, genaue Konturen oder präzise Topographien herzustellen.

[0005] Die EP 0369033 A1 offenbart eine Flachdichtung mit Auflagen, die durch einen Sinterprozeß gebildet sind. Die Auflagen sind nicht auf die Metallage aufgesintert, sondern bestehen aus einem Sinterstück. Sehr dünne Auflagen wie sie bei gattungsgemäßen Flachdichtungen angestrebt werden, können so nur schwer gehandhabt werden.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde ein Verfahren zur Herstellung einer Flachdichtung gemäß Oberbegriff des Hauptpatentanspruches zu schaffen, deren Auflagen aus druckfestem Material auch gegenüber sehr hohen Dichtungs-

drücken beständig sind und deren Auflagen aus druckfestem Material in einfachen und kostengünstigen Verfahren in Dicken von gegebenenfalls unter 0,1 mm mit hoher Präzision auf der Dichtungsplatte herzustellen sind.

[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen dokumentiert.

[0008] Durch den Zusatz von Bindemittel in Lösungsmitteln fließfähig gemachte pulverförmige Materialien können mit hoher Präzision in der gewünschten Kontur und Dicke im Siebdruckverfahren oder Schablonenspritzen aufgebracht werden. So lassen sich beispielsweise Auflagen erzeugen, die um die Brennraumöffnungen herum unterschiedliche Höhen oder Breiten aufweisen. Auf einfache Art und Weise läßt sich jede beliebige Topographie erzeugen. Für den Sintervorgang werden die Bindemittel entfernt, jedoch können geringfügige Mengen des Bindemittels als Reaktionspartner für den Sinterprozeß zurückbleiben. Die Auflagen aus Metallpulver erhalten durch den Sintervorgang eine solche hohe Festigkeit, daß sie gegenüber hohen Dichtungsdrücken beständig sind.

[0009] Als pulverförmige sinterfähige Materialien werden bevorzugt Metallpulver oder Metalllegierungspulver mit Sintertemperaturen oberhalb etwa 250°C und unterhalb etwa 1000°C eingesetzt. Bewährt haben sich besonders Bronzepulver.

[0010] Der Anteil des Metallpulvers sollte vorzugsweise im Bereich von 20 bis 70 Vol % liegen.

[0011] Bindemittel können wie aus der DE-PS 4 120 706 bekannt Wachse oder Kunstharze die beim Abdampfen des Lösungsmittels das Metallpulver zu formfesten Auflagen binden, und die beim weiteren Erhitzen weitgehend rückstandsfrei unter Pyrolyse abdampfen. Lösungsmittel können Alkohol, Toluol oder Trichlorethylen sein.

[0012] Die quantitative Zusammensetzung der sinterfähigen Auftragsmasse richtet sich nach dem Anwendungsfall. Metallpulver beziehungsweise Metalllegierungspulver, Bindemittel und Lösungsmittel müssen zu einer auftragsfähigen festflüssigen Auftragsmasse unter Variation der Bestandteilmengen vermischt werden.

[0013] Durch das Sintern werden die druckfesten Sinterauflagen mit den Dichtungsmetallplatten aus bevorzugt Stählen für die meisten Anwendungsfälle ausreichend fest verbunden. Falls erforderlich, können auf die Metallplatte vor dem Auftrag der sinterfähigen Materialien Haftmittel aus Bindemitteln oder haftvermittelnden Lötlösungsmitteln aufgetragen werden.

[0014] Durch die Erfindung sind somit Flachdichtungen mit Auflagen hoher Druckfestigkeit geschaffen. Die Auflagen sind relativ einfach und dadurch wirtschaftlich in der Massenfertigung durch Siebdrucken oder Schablonenspritzen auf die Metallplatte mit hoher Präzision der Konturen und der Dicke auftragbar. Während vor al-

tem die Sinterauflagen ringförmig die Brennräume umgebend aufgetragen sind und dort die Dichtpressung verstärken, ist es auch möglich die Sinterauflagen in anderen Bereichen der Metallplatte aufzutragen. Je nach Anwendungsfall sind die druckfesten Auflagen mit Sik-

kungen oder Elastomerauflagen und Kunstharzauf-
lagen auf der Metallplatte kombiniert. Bei mehrlagigen
Metall dichtungen können dabei die druckfesten Auf-
lagen auf eine oder mehrere der Metallplatten aufgetra-
gen sein.

[0015] Die Abbildungen 1 - 6 zeigen Querschnittsbil-
der von ein- oder mehrlagigen Metall dichtungen am
Brennraumrand mit erfindungsgemäßen Auflagen aus
druckfestem Material.

[0016] In Figur 1 ist auf das zentrale Trägerblech (1)
am Brennraumrand (2) die druckfeste Auflage aus auf-
gesintertem Material aufgetragen. Die beiden aufliegen-
den Deckbleche sind mit Abstand zum Brennraumrand
(2) gesickt, so daß beim Einbau die Sicken (6, 7) bei
hohem Dichtpressungsdruck auf der druckfesten Auf-
lage (3) nur auf das Niveau der druckfesten Auflage zu-
sammengedrückt werden. In Figur 2 ist die druckfeste
Auflage (3') auf die Unterseite des oberen Deckbleches
(5') und in Figur 3 sind jeweils auf das untere und das
obere Deckblech (5", 4") die druckfesten Auflagen (3')

aufgetragen.
[0017] In Figur 4 und 6 bestehen die Dichtungen aus
zwei aufeinanderlegenden und mit Abstand zum
Brennraumrand gesickten Metallblechen (8,9) auf das
untere Metallblech (9) ist die druckfeste Auflage (10) am
Brennraumrand (11) in Figur (4) aufgetragen, während
in Figur (6) die druckfesten Auflagen (10') jeweils auf die
beiden Metallbleche (8', 9') am Brennraumrand aufge-
tragen sind. In Figur 5 besteht die Flachdichtung aus
einer einzigen Metallplatte (12). Am Brennraumrand
(14) ist die druckfeste Auflage (13) aufgesintert und die
Sicke (15) der Metallplatte (12) umgibt mit Abstand den
Brennraumrand.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer ein- oder mehrlagi-
gen Flachdichtung aus Metall, wie insbesondere eine
Zylinderkopfdichtung oder eine Auspuff-
Flanschdichtung für Verbrennungskraftmaschinen,
mit Durchgangsöffnungen und Auflagen (3,3',3",
10,10',13) aus druckfestem Material auf minde-
stens einer Metallplatte (1,4",5',5",9,9',12) zum Er-
zielen einer hohen Dichtpressung und damit einer
Abdichtwirkung in definierten Bereichen, wobei die
Auflagen (3,3',3",10,10',13) aus druckfestem Mate-
rial auf mindestens einer Metallplatte (1,4",5',5",
9,9',12) durch Sintern geformt werden, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Material aus einem Metall-
pulver oder einem Metallegierungspulver in Ge-
misch mit einem Binde- und Lösungsmittel zu-
nächst zu einer festflüssigen Auftragsmasse ver-

mischt, diese anschließend im Siebdruckverfahren
oder durch Schablone spritzen auf die Metallplatte
(n) (1,4",5',5",9,9',12) aufgetragen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß als Lösungsmittel Alkohol, Toluol oder Tri-
chlorethylen eingesetzt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein sinterfähiges Material aus 20 bis
70 Vol % Metallpulver eingesetzt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß als Metallegierungspul-
ver Bronzepulver eingesetzt werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß auf die Auftragsstellen
der Metallplatte(n) (1, 5', 4", 5", 9, 9', 12) vor dem
Auftrag des sinterfähigen Materials eine haftvermit-
telnde Schicht aus einem Haftmittel oder einem
haftvermittelnden Lötzusatzstoff aufgetragen wird.

Claims

1. A method of making a single or multilayer flat metal
gasket, such as in particular a cylinder head gasket
or an exhaust flange gasket for internal combustion
engines, with through openings and coatings (3, 3',
3", 10, 10', 13) of pressure resistant material on at
least one metal sheet (1, 4", 5', 5", 9, 9', 12) to obtain
a high sealing pressure and thus a sealing action in
defined regions, wherein the coatings (3, 3', 3", 10,
10', 13) are formed of pressure resistant material by
sintering on at least one metal sheet (1, 4", 5', 5",
9, 9', 12), characterized in that the material is initially
mixed to a stiffly fluid coating mass of a metal pow-
der or a metal alloy powder in admixture with a bind-
ing and solvent medium, this mass then being ap-
plied to the metal sheet(s) (1, 4", 5', 5", 9, 9', 12) by
silk-screen printing or by stencil spraying.
2. A method according to claim 1, characterized in that
alcohol, toluol or trichloroethylene is used as the
solvent medium.
3. A method according to claim 1 or 2, characterized
in that a material which can be sintered of 20 to 70%
by volume of metal powder is used.
4. A method according to any of claims 1 to 3, charac-
terized in that bronze powder is used as a metal al-
loy powder.
5. A method according to any of claims 1 to 4, charac-
terized in that an adhesion promoting layer of a
binding medium or an adhesion promoting solder

additive is applied to the coating sites of the metal sheet(s) (1, 4", 5", 5", 9, 9', 12) before the application of the sinterable material.

5

Revendications

1. Procédé de fabrication d'un joint plat monocouche ou multicouche en métal, et en particulier un joint de tête de cylindre ou un joint de bride d'échappement pour machine à combustion interne, comportant des trous de passage et des appuis (3, 3', 3", 10, 10', 13) en matériau résistant à la pression et au moins une plaque de métal (1, 4", 5", 5", 9, 9', 12) pour l'obtention d'une haute compression étanche et ainsi une étanchéité dans des zones définies, les appuis (3, 3', 3", 10, 10', 13) en matériau résistant à la pression étant formés par frittage sur au moins une plaque de métal (1, 4", 5", 5", 9, 9', 12), caractérisé en ce que le matériau en poudre de métal ou en poudre d'alliage de métal est d'abord mélangé avec un liant et un dissolvant pour former une masse d'application solide liquide qui est ensuite appliquée par sérigraphie ou par pulvérisation au pochoir sur la ou les plaques de métal (1, 4", 5", 9, 9', 12). 10 15 20 25
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on utilise de l'alcool, du toluol, ou du trichloréthylène en tant que dissolvant. 30
3. Procédé selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'un matériau frittage, constitué de 20 à 70% en volume de poudre métallique, est utilisé. 35
4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'on utilise de la poudre de bronze en tant que poudre d'alliage métallique. 40
5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'une couche favorisant l'adhésion constituée à partir d'un agent adhésif ou un additif de soudage favorisant l'adhésion est appliquée sur les zones d'application de la ou des plaques de métal (1, 4", 5", 5", 9, 9', 12) avant l'application du matériau frittage. 45

50

55

